



Europäische Papiersorten

1.01 / B10 Unsortiertes gemischtes Altpapier, unerwünschte Stoffe entfernt
Eine Mischung verschiedener Papier- und Pappesorten ohne Begrenzung der Anteile an kurzfaserigem Material.

1.02 / B12 Sortiertes gemischtes Altpapier
Eine Mischung verschiedener Papier- und Pappenqualitäten, die maximal 40% an Zeitungen und Illustrierten enthalten.

1.03 / B42 Graukarton
Bedruckter und unbedruckter, weiß gedeckter und ungedeckter grauer Karton oder gemischter Karton, frei von Wellpappe.

1.04 / B19 Kaufhausaltpapier
Gebrauchte Papier- und Kartonverpackungen, die mindestens 70 % Wellpappe enthalten, Rest Vollpappe und Packpapier.

1.05 / -- Alte Wellpappe- Verpackungen
Gebrauchte Verpackungen, Bogen aus Wellpappe verschiedener Qualitäten.

1.06 / D21 Unverkaufte Illustrierte
Unverkaufte Illustrierte, mit oder ohne Kleberücken.

1.06.01 / D29 Unverkaufte Illustrierte ohne Kleberücken
Unverkaufte Illustrierte ohne Kleberücken.

1.07 / -- Telefonbücher
Neue und gebrauchte Telefonbücher, ohne Begrenzung des Anteils von durchgefärbten Seiten, mit und ohne Kleberücken. Späne erlaubt.

1.08 / D31 Zeitungen und Illustrierte 1, gemischt
Eine Mischung aus Zeitungen und Illustrierten, die mindestens 50 % Zeitungen enthält, mit oder ohne Kleberücken.

1.09 / D31 Zeitungen und Illustrierte 2, gemischt
Eine Mischung aus Zeitungen und Illustrierten, die mindestens 60 % Zeitungen enthält mit und ohne Kleberücken.

1.10 / -- Illustrierte und Zeitungen, gemischt
Eine Mischung aus Illustrierten und Zeitungen, die mindestens 60 % Illustrierte enthält, mit und ohne Kleberücken.

1.11 / D39 Deinkingware
Sortiertes grafisches Papier aus haushaltsnaher Erfassung, Zeitungen und Illustrierte mit einem Mindestanteil von 40 %. Der prozentuale Anteil von nicht deinkbarem Papier sollte im Laufe der Zeit auf 1,5 % reduziert werden. Der jeweilige prozentuale Anteil ist zwischen Käufer und Verkäufer zu vereinbaren.

2.01 / E12 Zeitungen
Zeitungen, die maximal 5 % durchgefärbte Zeitungen oder durchgefärbte Beilagen enthalten.

2.02 / -- Unverkaufte Zeitungen
Unverkaufte Zeitungen, frei von nachträglich hinzugefügten durchgefärbten Beilagen oder durchgefärbten Werbeprospekten.



2.02.01 / -- Unverkaufte Zeitungen, Flexodruck unzulässig
Unverkaufte Tageszeitungen, frei von nachträglich hinzugefügten durchgefärbten Beilagen oder durchgefärbten Werbeprospekten, Schnüre zugelassen. Flexobedrucktes Material unzulässig.

2.03 / -- Weiße Späne mit leichtem Andruck
Weiße Späne mit leichtem Andruck, überwiegend aus holzhaltigem Papier.

2.03.01 / O14 Weiße Späne mit leichtem Andruck, ohne Kleberücken
Weiße Späne mit leichtem Andruck, überwiegend aus holzhaltigem Papier, ohne Kleberücken.

2.04 / -- Weiße Späne, stark bedruckt
Weiße Späne, stark bedruckt, überwiegend aus holzhaltigem Papier.

2.04.01 / -- Weiße Späne, stark bedruckt
Weiße Späne, stark bedruckt, überwiegend aus holzhaltigem Papier, ohne Kleberücken.

2.05 / J11 Sortiertes Büroaltpapier
Sortiertes Büroaltpapier.

2.06 / J19 Bunte Akten
Schriftwechsel auf Druck- und Schreibpapier, gemischte durchgefärbte Papiere, bedrucktes oder unbedrucktes Druck- oder Schreibpapier. Frei von Kohlepapier und Aktenordnern.

2.07 / -- Weiße Bücher, holzfrei
Bücher, einschließlich Buchfehldrucken, ohne harte Buchdeckel, überwiegend aus holzfreiem weißen Papier, ausschließlich schwarz bedruckt. Der Anteil an gestrichenem Papier beträgt maximal 10 %.

2.08 / -- Bunte Illustrierte, holzfrei
Gestrichene oder ungestrichene Illustrierte, weiß oder durchgefärbt, frei von harten Deckeln, Kleberücken, nicht dispergierbaren Druckfarben und Klebstoffen, Posterpapieren oder Etiketten. Stark bedruckte Beilagen und durchgefärbte Späne sind zugelassen. Der Anteil an holzhaltigen Papieren beträgt maximal 10 %.

2.09 / G12 Selbstdurchschreibepapiere
Selbstdurchschreibende Papiere.

2.10 / H22 Gebleichter, PE-beschichteter Karton, holzfrei
PE-beschichteter Karton, gebleicht, holzfrei, von Kartonherstellern und -verarbeitern.

2.11 / H22 Andere PE-beschichteter Karton
Ungebleichter Karton oder ungebleichtes Papier von Kartonherstellern und Verarbeitern ist zugelassen.

2.12 / F12 Endlosformulare, holzhaltig
Endlosformulare, holzhaltig nach Farben sortiert, darf rezyklierte Fasern enthalten.

3.01 / L11 Gemischte hellbunte Druckspäne
Gemischte hellbunte Druckspäne aus Druck- und Schreibpapier, hellbunt durchgefärbt, die mindestens 50 % holzfreies Papier enthalten.

3.02 / L11 Gemischte hellbunte Druckspäne, holzfrei
Gemischte hellbunte Druckspäne, holzfrei, aus Druck- und Schreibpapier, hellbunte durchgefärbte, die mindestens 90 % holzfreies Papier enthalten.

3.03 / -- Buchbinderspäne, holzfrei
Weiße holzfreie Späne mit Kleberücken und leichtem Andruck, frei von durchgefärbten Papieren. Sie dürfen maximal 10 % holzhaltiges Papier enthalten.



3.04 / Q14 Weiße Späne mit leichtem Andruck, holzfrei

Weiße holzfreie Späne ohne Kleberücken, mit leichtem Andruck, frei von nassfestem Papier und durchgefärbtem Papier.

3.05 / K22 Weiße Akten, holzfrei

Weißes Schreib- und Druckpapier, sortiert, holzfrei, aus Büro-Archiven, frei von Kassenblocks, Kohlepapier und nicht wasserlöslichen Kleberücken.

3.06 / -- Weiße Geschäftsformulare

Weiße, holzfreie, bedruckte Geschäftsformulare.

3.07 / K59 Weiße Endlosformulare, holzfrei

Weiße Endlosformulare, holzfrei, frei von Selbstdurchschreibepapier und Kleberücken.

3.08 / -- Gebleichter Sulfatkarton, bedruckt

Stark gebleichter Sulfatkarton, ohne Kleberücken, sowie ohne Kunststoffbeschichtete oder gewachste Materialien.

3.09 / -- Gebleichter Sulfatkarton mit leichtem Andruck

Ohne Kleberücken, sowie ohne Kunststoffbeschichtete oder gewachste Materialien.

3.10 / K02 Multidruck

Holzfreies, gestrichenes Papier, frei von nassfestem oder durchgefärbtem Papier, mit leichtem Andruck.

3.11 / -- Weißer mehrlagiger Karton, stark bedruckt (Chromoersatzkarton)

Abschnitte von stark bedrucktem, weißem, mehrlagigem Karton. Bestehend aus Zellstoff, Holzschliff- oder TEMPLagen, jedoch keine grauen Lagen.

3.12 / T14 Weißer mehrlagiger Karton, mit leichtem Andruck (Chromoersatzkarton)

Abschnitte von weißem, mehrlagigem Karton, mit leichtem Andruck. Bestehend aus Zellstoff, Holzschliff- oder TMP-Lagen, jedoch keine grauen Lagen.

3.13 / T14 Weißer mehrlagiger Karton, unbedruckt (Chromoersatzkarton)

Abschnitte von unbedrucktem, weißem, mehrlagigem Karton. Bestehend aus Zellstoff, Holzschliff- oder TEMPLagen, jedoch keine grauen Lagen.

3.14 / P22 Weißes Zeitungspapier

Späne und Zeitungsrotationspapier unbedruckt, weiß, frei von Illu-Druckpapier.

3.15 / P23 Weißes gestrichenes und ungestrichenes Papier, holzhaltig

Späne und Rotationsabrisse von unbedrucktem, gestrichenem und ungestrichenem Papier, holzhaltig, weiß.

3.15.01 / P32 Weißes gestrichenes Papier, holzhaltig

Weißes gestrichenes Papier, holzhaltig, Späne und Rotationsabrisse von gestrichenem Papier, holzhaltig weiß.

3.16 / S12 Weißes gestrichenes Papier, holzfrei, ohne Kleberücken

Späne und Abrisse von gestrichenem Papier, holzfrei, weiß, unbedruckt, ohne Kleberücken.

3.17 / -- Weiße Späne

Späne und Abrisse von unbedrucktem Papier, weiß, frei von Zeitungs- und Illu-Druckpapier, die mindestens 60 % holzfreies Papier enthalten, maximal 10 % gestrichenes Papier sind zugelassen, ohne Kleberücken.



3.18 / -- Weiße Späne, holzfrei

Späne und Abrisse von unbedrucktem Papier, holzfrei, weiß, maximal 5 % gestrichenes Papier ist zugelassen, ohne Kleberücken.

3.18.01 / R12 Weiße ungestrichene Späne, holzfrei

Weiße ungestrichene Späne, holzfrei, Späne und Abrisse von unbedrucktem Papier, holzfrei, weiß, frei von gestrichenen Papieren, ohne Kleberücken.

3.19 / -- Gebleichter Sulfatkarton, unbedruckt

Unbedruckte Bogen von gebleichtem Sulfatkarton, ohne Kleberücken und ohne kunststoffbeschichtete oder gewachste Materialien.

4.01 / W41 Neue Späne aus Wellpappe

Neue Späne aus Wellpappe mit Decken aus Kraft- oder Testlinern.

4.01.01 / -- Unbenutzte Kraftwellpappe

Unbenutzte Verpackungen, Bogen und Späne aus Wellpappe, ausschließlich mit Kraftlinern. Welle aus Zellstoff oder Halbzellstoff.

4.01.02 / -- Unbenutzte Wellpappe

Unbenutzte Verpackungen, Bogen und Späne aus Wellpappe mit Decken aus Kraft- oder Testlinern.

4.02 / W62 Gebrauchte Kraftwellpappe 1

Gebrauchte Verpackungen aus Wellpappe, Decken ausschließlich mit Kraftlinern, Welle aus Zellstoff oder Halbzellstoff.

4.03 / W52 Gebrauchte Kraftwellpappe 2

Gebrauchte Verpackungen aus Wellpappe, mit Decken aus Kraftlinern oder Testlinern, wobei jedoch mindestens eine Decke aus Kraftlinern hergestellt ist.

4.04 / V11 Gebrauchte Kraftpapiersäcke

Saubere, gebrauchte Kraftpapiersäcke, nassfest und nicht nassfest.

4.04.01 / -- Gebrauchte Kraftpapiersäcke mit kunststoffbeschichteten Papieren

Saubere, gebrauchte Kraftpapiersäcke, nassfest oder nicht nassfest, kunststoffbeschichtete Papiere sind zugelassen.

4.05 / -- Unbenutzte Kraftpapiersäcke

Unbenutzte Kraftpapiersäcke, nassfest oder nicht nassfest.

4.05.01 / -- Unbenutzte Kraftpapiersäcke mit kunststoffbeschichteten Papieren

Unbenutzte Kraftpapiersäcke, nassfest oder nicht nassfest, kunststoffbeschichtete Papiere sind zugelassen.

4.06 / W12 Gebrauchte Kraftpapiere

Kraftpapiere und Pappe, gebraucht, naturfarbig oder hell.

4.07 / W13 Unbenutztes Kraftpapier

Späne und andere Kraftpapiere und Pappen, unbenutzt, naturfarbig.

4.08 / -- Unbenutzter Krafttragekarton

Unbenutzter Krafttragekarton, nassfestes Papier zugelassen.

5.01 / A00 Altpapier, gemischt

Unsortiertes Altpapier, getrennt von anderen Materialien gesammelt.



5.02 / -- Verpackungen, gemischt

Eine Mischung von unterschiedlichen Arten von gebrauchten Papier- und Pappenverpackungen, frei von Zeitungen und Illustrierten.

5.03 / B22 Getränkekartonverpackungen

Gebrauchte Getränkekartonverpackungen, einschließlich kunststoffbeschichtete Getränkekartonverpackungen (mit oder ohne Aluminiumanteil), die mindestens 50 % Gewichtsanteile an Fasern beinhalten, Restaluminium oder Beschichtungen.

5.04 / -- Kraftpackpapier

Gebrauchtes Kraftpackpapier mit Kunststoffeinlagen, besprüht oder beschichtet. Ohne Bitumen- oder Wachsbeschichtungen.

5.05 / X01 Nassetiketten

Gebrauchte, feuchte Etiketten aus nassfestem Papier, maximal 1 % Glas zugelassen und höchstens 50 % Feuchtegehalt, ohne andere unerwünschte Stoffe.

5.06 / -- Nassfeste weiße holzfreie Papiere, unbedruckt

Unbedruckte, weiße, nassfeste, holzfreie Papiere.